

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН, ВАННОЙ И КУХНИ

### 1 – ОПИСАНИЕ

**Bondit** санитарный силиконовый герметик, разработан специально для производства и установки душевых кабин. Отличный герметик, отличающийся долговечностью и высокой прочностью.

### 2 – СВОЙСТВА

- 100-ый силиконовый, не содержит растворители
- Быстро высыхает
- Практически не дает усадки
- Не выцветает и не собирает пыль
- Не подвержен образованию плесени и грибков
- Устойчив к перепадам температур
- Не трескается
- Выдерживает воздействие моющих и осветляющих средств и химикатов
- Кислотное отверждение

### 3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Остекление и ремонт душевых кабин
- Заполнение швов между плиткой и душевой кабинкой
- Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования
- Гидроизоляция поверхности
- Изоляция вокруг креплений ванн

### 4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Рекомендуется применять при температуре от +5°C до 40°C. Поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы уменьшить деформацию соединений, их глубина должна быть намного меньше, чем их ширина. Минимальные измерения - 5 x 5 мм. Для ширины, которая превышает 25 мм глубина должна составлять половину ширины. Глубина соединений достигается при помощи дополнительных материалов.

Чтобы гарантировать прямые грани стекол при изоляции, области, смежные с соединением, должны быть замаскированы клейкой лентой. После применения, изоляционный материал должен быть обработан с легким давлением в течение 5 минут, чтобы распределить материал против объединенных поверхностей и получить профессиональный результат. Избыток незатвердевшей массы может быть удален растворителем. Застывший изоляционный материал может быть удален только механически.

**5- УПАКОВКА**

| Артикул    | Объем  | Расфасовка |
|------------|--------|------------|
| Прозрачный | 310 мл | 30         |
| Белый      | 310 мл | 30         |

**6- ХРАНЕНИЕ**

Хранить при комнатной температуре, 18 месяцев. (при условии хранения в запечатанном состоянии, в сухом и прохладном месте - не выше 30° C).

**7- ЗАМЕЧАНИЯ**

- Bondit не рекомендуется наносить на зеркала и чувствительные металлы, такие как медь, латунь, свинец и некоторые виды алюминия;
- не рекомендуется окрашивать;
- нельзя использовать для аквариумов;
- не подвергать длительному воздействию солнечного света;
- не рекомендуется применять для камня, бетона, мрамора или гранита

**8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

При вдыхании уксусных паров изоляционного материала в течение долгого времени или в больших объемах, могут стать причиной раздражения дыхательной системы. Поэтому рекомендуется применять изоляционный материал в хорошо проветренных помещениях. Необходимо избегать длительного контакта с незастывшим изоляционным материалом.

**9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                               |                                             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Основа</b>                 | : Силиконовый Полимер                       |             |
| <b>Механизм отверждения</b>   | : Ацетокси                                  |             |
| <b>Удельная плотность</b>     | : 1,02±0,02г/см <sup>3</sup>                | (ISO 1183)  |
| <b>Предел твердости</b>       | : 20-30 (через 28 дней)                     | (ASTM C661) |
| <b>Макс. предел прочности</b> | : 3 Н/мм <sup>2</sup>                       | (ASTM D412) |
| <b>Время покрытия пленкой</b> | : 5-15 мин(при 23 °C, 50% ОВ)               | (ASTM C679) |
| <b>Время высыхания</b>        | : 2,5 мм/сутки (при 23 °C, 50% ОВ)          |             |
| <b>Предел прочности</b>       | : 0,3 Н/мм <sup>2</sup> (при 23 °C, 50% ОВ) | (ISO 8339)  |
| <b>Удлинение при разрыве</b>  | : > 350%                                    | (ISO 8339)  |
| <b>Упругое восстановление</b> | : ≥ 70%                                     | (ISO 7389)  |
| <b>Прогибание</b>             | : 0 мм                                      | (ISO 7390)  |
| <b>Термостойкость</b>         | : от -50 °C до +200 °C                      |             |
| <b>Темп. применения</b>       | : +5°C to +40°C                             |             |