

EKSPRES MONTAJ YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Ekspres Montaj Yapıştırıcı, Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma gücü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulundurur. Nemle kürleşir. Yaygın tüm yapı malzemelerini yapıştırmak üzere kullanılır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kürleşme
- Kısa pres süresi
- Şeffaf
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Az tüketilir, ekonomiktir.
- Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanır (DIN EN 204'e göre D4).
- Kullanımı kolaydır.
- Kimyasallara dayanıklıdır.
- İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.
- Solvent içermez.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir.
- Kokusuzdur.

3 - UYGULAMA ALANLARI

Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli – gözenekli ve gözenekli-gözeneksiz yüzey yapıştırma işlemleri için uygundur. Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasında olması tavsiye edilir. Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir. Düzgün bir uygulama için derzin her iki kenarına maskeleme bandı çekilmelidir. Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kürleşmemiş silikon temizleme tineri ile temizlenebilir. Kürleşmiş silikon mekanik yollarla temizlenebilir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
Ekspres Montaj Yapıştırıcı	310ml	24
Ekspres Montaj Yapıştırıcı	50ml	30

6- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 9 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder. Çalışırken eldiven kullanınız. Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

8- GÜVENLİK

- +35°C nin üstünde depolanması durumunda ürünün raf ömrü kısılabılır.
- Polietilen, polipropilen, naylon, ABS, PTFE yüzeyleri yapıştırmada kullanılmamalıdır.
- Spesifik malzemelere uygulanmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan prepolimer	
Yoğunluk	: 1.13 ± 0.03 gr/ml	(ASTM D1875)
Kabuk bağlama süresi	: 5 – 10 dak. (23°C'de ve %50 R.N.)	(ASTM C679)
Kıvam	: Thixotropic	
Çekme	: 0	(EN ISO 7390)
Presleme	: 15 – 20 dk.*	
Isı dayanımı	: -20°C ile +70 °C	
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C	

*Presleme süresi; ortam nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) bağlıdır.