

MERMER VE GRANİT YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Mermer ve Granit Yapıştırıcı, Poliester reçine esaslı iki bileşenli bir mermer ve doğal taş yapıştırıcısıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- UV ye dayanıklıdır.
- Seyreltik asit ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Sertleşmiş yapıştırıcı -10 °C ile + 100 °C' de dayanıklıdır.
- Uygulamadan 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Mermer, traverten gibi doğal taşların yapıştırılmasında
- Fayans, beton, granit, ahşap vb gibi yüzeylerin yapıştırılmasında.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulama yüzeyi yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Yapıştırıcıdan 100 gram ve sertleştiriciden 1-2 gram alınıp homojen bir karışım elde edilene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Parçalar 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir.
- Yapıştırma işlemi dik yüzeyde gerçekleştiriliyor ise sertleşme zamanı dolana kadar yüzey sabitlenmeli veya desteklenmelidir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
Mermer ve Granit Yapıştırıcı	250 gr	24
Mermer ve Granit Yapıştırıcı	500 gr	12
Mermer ve Granit Yapıştırıcı	700 gr	12
Mermer ve Granit Yapıştırıcı	1000 gr	12
Mermer ve Granit Yapıştırıcı	1200 gr	12
Mermer ve Granit Yapıştırıcı	25 kg	1

6- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 aydır.

7- ÖNEMLİ

- Uygulamadan hemen sonra kirlenen yüzey ve aletler uygun bir solvent ile temizlenmelidir
- Kullanım sonrası kalan yapıştırıcının ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Uygulama sırasında cilde ve göze yapıştırıcının temas etmemesine dikkat edilmelidir.
- Göze temas sonrasında göz bol su ile yıkandıktan sonra doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanının havalandırması sağlanmalıdır.
- Sertleştiricinin az ve çok kullanılması kullanma zamanını etkileyeceğinden dikkat edilmelidir.

8- GÜVENLİK

Gözle temasında kaçınınız. Kurumamış yapıştırıcıyı çocuklardan uzak tutunuz.

9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Bej (Comp. A) Beyaz (Comp. B)
Kullanma oranı	: 100 gr Reçine 1.0 gr Sertleştirici
Karışım Oranı	: 5-10 dk. (23 °C, 50% R.N)
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C
Yoğunluk	: 1.85 g/cm ³ 20°C'de (Komp. A) (ASTM D1875) : 1.60 g/cm ³ 20°C'de (Komp. B)
Parlama Noktası	: 33°C (Komp. A) 50°C (Komp. B)
Çalışma Süresi	: 1-3 saat