

SERT PVC YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Sert PVC Yapıştırıcı, kullanıma hazır, sentetik reçine ve solvent içeren tek bileşenli bir sert PVC yapıştırıcısıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kurur
- Yapıştırılan yüzeyler UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Evlerde kullanılan kimyasallara, soğuk ve kaynar suya dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Yapıştırılan yüzeyler seyreltik asit ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- 80 °C'ye kadar ısı dayanımı vardır.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Basıncılı veya basıncsız atık su borularının birleşim yerlerinde
- PVC çatı oluğu, kanal, kanalizasyon ve kablo kanallarının yapıştırılmasında
- Derin kuyu (sondaj) borularının ve bunlara ait ek parçalarının yapıştırılmasında

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulama sıcaklığı +5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
- PVC borularının birbirlerine tam uyduğundan emin olunmalıdır.
- Yapıştırıcının uygulanacağı alan temiz olmalı ve yağdan, kirden ve tozdan arındırılmalıdır.
- Yapıştırıcı bir fırça ile yüzeylere uygulanır.
- Borular derhal birleştirilir ve bu durumda kısa bir süre tutulur.
- Varsa, fazla yapıştırıcı uygun bir solvent ile temizlenebilir.
- İlk on dakika süresince boruların birleşim yerinin üzerine yük binmemelidir. Borular uygulamadan en az 6 saat sonra kullanılmalıdır.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
Sert PVS Yapıştırıcı	50 gr	25
Sert PVS Yapıştırıcı	125 gr	25
Sert PVS Yapıştırıcı	250 gr	12
Sert PVS Yapıştırıcı	500 gr	12
Sert PVS Yapıştırıcı	1000 gr	6

6- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 aydır.

7- ÖNEMLİ

- Aşırı yanıcıdır.
- Yüksek sıcaklıklardan ve tutuşma kaynaklarından uzak tutunuz.
- Göze ve cilde temasından kaçınılmalıdır. Göze temas halinde ise bol su ile yıkandıktan sonra doktora gidilmelidir.
- Çözücü ihtiva ettiğinden çalışılan alan havalandırılmalı ve sigara içilmemelidir.
- Kullanım sonrası kalan yapıştırıcının ağız sıkıca kapatılmalıdır.

8- GÜVENLİK

Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kıvam	: Jel	
Renk	: Açık sarı	
Kür Mekanizması	: Fiziksel kuruma	
Yoğunluk	: $0.97 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$	(ASTM D1875)
Açık zaman	: 4 dak. (20 °C'de)	(ASTM D1084)
Viskozite	: 10000 - 15000 cps	cps 20°C'de (Spindle No 4, 12 rpm)
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C to +35 °C	
Tüketim	: 600 – 1000 ml/m ²	