

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

1 – ÜRÜN TANIMI

Silikonize Akrilik Mastik, tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Elastiktir.
- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Tuğla, beton ve ahşap gibi tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi kolaydır.
- Yağmur, kar ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Boyanabilir. Kokusuzdur.
- Kürleştikten sonra su geçirmez.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlayıcı olarak
- Kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulanacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Gözenekli olmayan yüzeyler için astar kullanmaya gerek yoktur. Gözenekli yüzeylerde akrilik mastik su ile inceltilerek astar olarak kullanılabilir.
- Derz genişliği min. 5 mm, max. 25 mm olmalıdır. Önerilen derz genişliği / derz derinliği oranı 2/1' dir.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +50 °C arasındadır.
- Uygulamadan hemen sonra mastik yüzeyi ıslak bir sünger veya parmakla düzeltilebilir.
- Uygulamadan sonra uygulama alnını 2 saatliğine kuru tutunuz.

5- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 15 ay'dır.

6- ÖNEMLİ

- Sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.

7- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
Beyaz	310ml	24

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Acrylic Dispersion
Kıvam	: Pasta
pH	: 7-9
Yoğunluk	: $1,70 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^3$ (ISO 1183)
Kabuk bağlama süresi	: $50 \pm 20 \text{ dak}$ (23 °C'de ve 50% R.N) (ASTM C679)
Kürleşme hızı	: 2 mm/gün (23 °C'de ve 50% R.N)
Shore A hardness	: 40 – 70 Shore A (ISO 868)
Elastikiyet	: ≥ 200 (DIN 53504)
Max. gerilme Mpa/mm²	: $>0,01 \text{ (Mpa/mm}^2 \text{)}$ (ISO 8339)
Sıcaklık dayanımı	: -10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C