

## МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

### 1 – ОПИСАНИЕ

**Bondit** однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, затвердевающая под воздействием влажности воздуха. Проста в применении – к каждому баллону прилагается адаптер для распыления пены.

### 2 – СВОЙСТВА

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов
- Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением полиэтилена, тефлона и силиконового каучука, а также жирным и грязным поверхностям
- Предотвращает появление плесени
- Водостойкая
- Поддается окраске
- Легко поддается формовке
- Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.

### 3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Установка и изоляция дверных и оконных проемов
- Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов
- Заполнение трещин в стенах
- Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

### 4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оптимальная температура использования около +20 °C, но может применяться от +5°C до +30 °C. Перед применением необходимо тщательно взболтать баллон. Вставить адаптер для пены в распылитель. Держа баллон вверх дном распылить пену. Увлажнение обрабатываемых поверхностей улучшает адгезию и снижает время затвердения пены. Свежие пятна монтажной пены удаляются очистителем пены Bondit Foam Cleaner или ацетоном. Засохшая пена удаляется механически.

### 5- УПАКОВКА

| Артикул | Объем  | Расфасовка |
|---------|--------|------------|
| Bondit  | 750 мл | 12         |
| Bondit  | 500 мл | 12         |
| Bondit  | 300 мл | 12         |

**6- ХРАНЕНИЕ**

Хранить при комнатной температуре, 15 месяцев.

**7- ЗАМЕЧАНИЯ**

- Хранить закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +30 C.
- Баллоны следует хранить в вертикальном положении, клапаном вверх
- При использовании оптимальная температура баллона должно быть +20 °C.
- Рабочая поверхность должна быть зачищена от пыли, грязи и льда.
- Для улучшения адгезивных и механических свойств пены, следует увлажнить рабочую поверхность до и поверхность пены после нанесения

**8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Дифенилметан -4,4' диизоционат. Вдыхание паров вредно для здоровья. Раздражает слизистую глаз, дыхательную систему и кожу. Не вдыхать брызги и пары. Работать с пеной в соответствующей защитной одежде и перчатках. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Пена находится в герметичном баллоне. Беречь от попадания прямых солнечных лучей; не оставлять при температуре выше 50C. Не делать отверстий в баллоне, не сжигать его даже после использования. Держать подальше от источников огня; не курить вблизи баллона. Держать в недоступном для детей месте.

**9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                                                       |                             |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Основа</b>                                         | : Полиуретановый преполимер |              |
| <b>Механизм отверждения</b>                           | : Влажностная полимеризация |              |
| <b>Плотность</b>                                      | : 22±3 кг/см <sup>3</sup>   | (ASTM D1622) |
| <b>Время покрытия пленкой<br/>(шов шириной 1 см )</b> | : 7±3 минут                 | (ASTM C1620) |
| <b>Время для среза<br/>(шов шириной 1 см )</b>        | : 30-45 минут               | (ASTM C1620) |
| <b>Полное высыхание</b>                               | : 24 часа                   |              |
| <b>Цвет</b>                                           | : Светло-желтый             |              |
| <b>Выход пены</b>                                     | : 30-45 л                   | (ASTM C1536) |
| <b>Класс пожаробезопасности</b>                       | : B3                        | (DIN 4102-1) |
| <b>Теплопроводность</b>                               | : 0,036 W/m.k (20°C)        | (DIN 52612)  |
| <b>Прочность на сжатие</b>                            | : 0,03 МПа                  | (DIN 53421)  |
| <b>Влагопоглощение</b>                                | : макс. 1 %                 | (DIN 53428)  |
| <b>Температура баллона</b>                            | : мин.5°C макс. +35°C       |              |
| <b>Термостойкость<br/>(после полного высыхания)</b>   | : -20°C до +70°C            |              |
| <b>Температура применения</b>                         | : +5°C до +35°C             |              |