

ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

1 – ОПИСАНИЕ

Bondit однокомпонентный клей на полиуретановой основе для древесины, высыхающий под воздействием влажности воздуха.

2 – СВОЙСТВА

- Легок в применении, обладает низкой вязкостью
- Высокая прочность склеивания
- Быстро сохнет
- Водостойкий (D4-DIN EN204)
- Обеспечивает защиту от влаги и протечек в местах склеивания
- Может применяться на влажных поверхностях
- Устойчив к перепадам температур
- Устойчив к влаге и действию химикатов
- Прозрачный

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приклеивание деревянных элементов к различным пористым и непористым материалам (дерево, металл, бетон, полистироновая пена и пластики);
- Производство и ремонт катеров, яхт, лодок;
- Производство мебели

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не применять при температуре ниже +5 °С. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены. Для обеспечения лучшего склеивания одна часть или обе могут быть смочены в воде. Нанесите клей тонкой кисточкой на одну или обе склеиваемые части, выдержите 2 минуты и соедините их не позднее чем, через 15 минут. Прижмите части друг к другу минимум на 2 часа. Невысохший клей можно очистить ацетоном.

5- УПАКОВКА

| Артикул | Объем | Расфасовка |
|---------|--------------|------------|
| Bondit | 600 гр | 12 |
| Bondit | В. Б. 560 гр | 12 |
| Bondit | 100 мл | 30 |

6- ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой упаковке если хранить в сухих и прохладных условиях.

7 – ОГРАНИЧЕНИЯ

- Застывание происходит при помощи атмосферной влажности, из за этого срок хранения уменьшается при открытии балона. Балон должен храниться накрепко закрытым.
- Хранение выше +35 оС и ниже -10 оС может уменьшить срок хранения.
- Врямя прижимания зависит от внешних условий (температура, влажность и т.д.) и от ровности повехности для закрепления.

8 – БЕЗОПАСНОСТЬ

Дифенилметан -4,4' диизоционат. Вдыхание паров вредно для здоровья. Раздражает слизистую глаз, дыхательную систему и кожу. Не вдыхать брызги и пары. Работать в соответствующей защитной одежде и перчатках. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в недоступном для детей месте.

9 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Основа | : Полиуретановый предполимер | |
| Тип застывания | : Физическое высыхание | |
| Цвет | : Светло коричневый | |
| Механизм отверждения | : Влажностная полимеризация | |
| Плотность | : 1.10 ± 0.01 гр/ мл | (ASTM D1875) |
| Вязкость | : 5000-10000 cps при 20°C | (Spindle No 4, 12 rpm) |
| Термостойкость | : -30 °C до +100 °C | |
| Температура применения | : +5 °C до +35 °C | |
| Время покрытия пленкой | : 50 ± 5 мин (23 °C and 50% влажность) | |
| Потребление | : 150 мл/м2 | |
| Время прижимания | : Минимум 2 часа | |
| Водостойкость | : Нет | (D4-DIN EN204) |