

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

1 – ОПИСАНИЕ

Bondit быстросохнущий клей на основе неопренового каучука.

2 – СВОЙСТВА

- Быстро сохнет
- Образует гибкое и прочное соединение
- Морозоустойчивый
- Водостойкий

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может применяться в мебельной, обувной и текстильной отраслях. Идеально подходит для склеивания резины, текстиля, изделий из искусственной и натуральной кожи, пробки, металла, ДСП и других материалов в различных комбинациях.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура применения от +5°C до +35°C. Перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Для лучшего результата нанесите клей на обе поверхности, подождите 15-30 минут. Сильно прижмите поверхности друг к другу и выдержите в течение нескольких минут.

5- УПАКОВКА

Артикул	Объем	Расфасовка
Bondit	50 г	24
Bondit	500 г	24

6- ХРАНЕНИЕ

Хранения 12 месяцев при условии в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25°C.

7- ЗАМЕЧАНИЯ

- Не применять при окружающей температуре ниже 5 о К и выше 40 о К
- Не применять на замерзших или влажных поверхностях, или при постоянном наличии воды.

8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно. Хранить вдали от источников огня. Содержит растворители. При вдыхании паров в течение долгого времени или в больших объемах, могут стать причиной раздражения дыхательной системы. Поэтому рекомендуется применять изоляционный материал в хорошо проветренных помещениях. При вдыхании может вызвать аллергию. Хранить в недоступных для детей местах. В случае попадания в глаза промыть их водой и немедленно обратиться к врачу. В случае попадания на кожу тщательно смойте водой с мылом.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Неопреновый Каучук	
Механизм отверждения	: Физическое высыхание	
Время покрытия пленкой	: 10 ± 5 минут	(ASTM C679)
Плотность	: 0.85 ± 0.05 г/см ³	(ASTM D1875)
Вязкость	: 1700 ± 100 сР	(ASTM D1084)
Термостойкость	: от -20 °C до +70 °C	
Температура применения	: : +5 °C до +35 °C	